Д-р Шутц България ЕООД
www.dr-schutz-bg.com
office@dr-schutz-bg.com

Информация за продукта:

PU-лак Antislip

1. Описание на продукта:
Специален двукомпонентен (2К) полимерен лак на базата на полиуретан (PU) за дълготрайна защита на еластични настилки при особени изисквания за противохлъзгащ ефект. Образува изключително устойчив на натоварване филм с отлична износоустойчивост. Подходящ е за употреба в частично мокри помещения при подове с водно натоварване макс. 1 час (напр. съблекални, умивални и др.) Със специална добавка за увеличаване на противохлъзгащия ефект. Не съдържа NMP. Само за професионална употреба.

2. Предназначение:
Подови настилки от PVC, линолеум и гума с гладка или леко структурирана повърхност, както и за подови настилки с фабрично PU-покритие. Не е подходящ за електропроводими настилки.

3. Приложение:
Предварително почистете пода основно с помощта на подходящ препарат и почистваща машина със зелен пад. Повърхността трябва да е чиста и суха, без следи от прах, масла, вакса, политура и други препарати. Фабрично завършеното защитно покритие, което подлежи на отстраняване, трябва да бъде отстранено напълно.
Първо изсипете съдържанието на противохлъзгащия адитив (440 гр.) в опаковката на PU-лак за еластични настилки – мат (5 л) и разклатете до пълното им смесване. За оптимално смесване на двата компонента препоръчваме да изсипете сместа в кофа за лак и да използвате бормашина – миксер. След това добавете втвърдителя (0,5 л) към сместа и разбъркайте отново до пълно смесване. Препоръчителна стайна температура: 15º - 20ºC.
Започнете работа от прозореца навътре в помещението, за да имате възможност да наблюдавате вече лакираната повърхност и навременно да коригирате недобре лакирани участъци, ако има такива. Сместа се разпределя успоредно на прозореца, след което се лакира равномерно в перпендикулярна посока с помощта на валяка за лак Акватоп (10 мм). От време на време неизползваната смес трябва да се разбърква, за да остане хомогенна.
След първото нанасяне на лака, оставете да изсъхне – мин. 2 часа нанесете повторно. При повторното нанасяне към сместа PU-лак и втвърдител **не се добавя противохлъзгащ адитив.**
След последното нанасяне, подът трябва да съхне мин. 12 часа и може да бъде ползван внимателно. За окончателното втвърдяване на лака са необходими около 7 дни.
Указания: Сместа лак/втвърдител/противохлъзгащ адитив има отворено време 4 часа на указаната стайна температура.
Смесвайте само такова количество от трите компонента, което можете да използвате в указаното време. По-високата температура на компонентите съкращава отвореното време на сместа, а по-ниската температура възпрепятства оптималното им смесване.

След смесване на компонентите не затваряйте опаковката плътно, защото при хомогенизирането им се образуват газове.

При нанасяне и съхнене на лака, подът не трябва да е изложен на пряка слънчева светлина и течение, но е необходима добра проветривост. Предварително изключете подовото отопление. Пазете лакираната повърхност от прах.

Преди нанасяне на лака върху настилки с фабрично PU-покритие, което не може да се отстрани, вместо основно почистване, препоръчваме матиране на повърхността с помощта на санираш PU-пад. Подът трябва да е сух и чист.

Разход: 50 гр / кв м (на едно нанасяне)

Внимание:
Оцветители (напр. боя за коса, цветни дезинфектанти), както и действието на пластификатори (напр. от гума) могат да доведат до необратимо оцветяване на лаковото покритие.
Грубите механични влияния могат да доведат до нараняване и захабяване на лаковото покритие. Това изисква неговото частично или цялостно саниране. За да се избегнат видими разлики между санираната и нетретираната повърхност при частично саниране, препоръчваме лакът да се нанася от дадена ограничителна линия (стена, перваз, профил) до друга. За да се избегне различието в степента на блясък между санирания и несанирания участък, препоръчваме санирането на цели затворени повърхности (напр. отделни стаи, ограничени използваеми площи и др.)

4. Технически характеристики:
ниво на pH (лак): 8,5 (концентрат)
Състав: полимери, разтворители, адитиви
ниво на pH (втвърдител): - не е указано
Състав: полиизоцианат, разтворители
ниво на pH (адитив): - не е указано
Съства: силикати

Годност – 9 месеца

Норма 2004/42 на ЕС за макс. ЛОС: 140 гр/л (2007/20010). Готовият за употреба продукт съдържа макс. 85 гр/л ЛОС.

Втвърдителят е маркиран със символа ”дразнещ” и фразата за риск “Възможна е чувствителност при контакт с кожата”. Избягвайте контакт на лака и сместа лак/втвърдител с кожата. При употреба да се носят подходящи ръкавици.

Лакът да се съхранява само в оригиналната опаковка, плътно затворен, при температура между 5ºC и 30ºC. Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Да не се допуска контакт на втвърдителя с вода.

5. Контрол на качеството:
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz, St. Augustin (BGIA)

6. Опаковка: 5,5 л (5 л лак + 0,5 л втвърдител + 440 гр. адитив)